

Dr.Fixit Easi-Seal

ดร.ฟิคสิท อีซี-ซีล



วัสดุยารอยหรืออุดรอยต่อชนิดเย็น (ประเภทใช้มือปั้นแล้ววางในร่อง)

คุณลักษณะ

ดร.ฟิคสิท อีซี-ซีล เป็นวัสดุยาแนวหรืออุดรอยต่อชนิดเย็น ไม้ต้องต้ม ใช้ได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน ยึดติดได้ดีกับคอนกรีต กระเบื้อง อิฐ ไม้ โลหะ ฯลฯ เนื่องจาก อีซี – ซีล มีส่วนผสมของสารไล่น้ำดังนั้นจึงสามารถยึดติดได้ดีแม้กระทั่งพื้นผิวที่เปียกชื้น สามารถทนและแช่อยู่ใต้น้ำได้ดี

ลักษณะการใช้งาน

- ใช้ยาแนว : รอยต่อ/ร่องถนนคอนกรีต คลองส่งน้ำชลประทาน อ่างเก็บน้ำ เขื่อน ฝาย สะพาน ดาดฟ้า หลังคาและผนังคอนกรีต ร่องและรอยต่อระหว่างแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป ใช้ยาแนว/อุดรอยต่อป้องกันน้ำเข้าบ้านได้ดี
- อุดรอยแตกร้าว : ดาดฟ้า หลังคาคอนกรีต กระเบื้องลอน หลังคาโลหะ ผนัง พื้น อ่างเก็บน้ำคอนกรีต ถนน
- อุดรอยรั่วใต้น้ำ ให้กด ดร. ฟิคสิท อีซี – ซีล ไว้ที่บริเวณรั่วประมาณ 2-3 นาที
- ดร.ฟิคสิท อีซี-ซีล จะยึดเกาะติดได้ดีกับพื้นผิวแห่งต่างๆไป ภายใน 10-15 นาที หากเป็นพื้นผิวที่เปียกชื้น การยึดเกาะจะใช้เวลาประมาณ 30 นาที

คุณสมบัติ

- ใช้ง่าย ไม้ต้องต้ม
- เกาะติดได้ดีแม้กระทั่งผิวที่เปียกชื้นและใช้ยาแนว/อุดรอยรั่วใต้น้ำได้
- ใช้ได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน
- สะดวก ปลอดภัย ประหยัดอุดรอยรั่วใต้น้ำ

วิธีการใช้งาน

1. ดร.ฟิคสิท อีซี-ซีล ที่บรรจุในถุงพลาสติกมาตากแดด หรือใส่ลงในถังน้ำที่มีอุณหภูมิประมาณ 60 - 70 °C ประมาณ 10-15 นาที หรือจนกว่า ดร.ฟิคสิท อีซี-ซีล จะอ่อนตัวพอที่จะบีบหรือปั้นได้
2. จากนั้นนำ ดร.ฟิคสิท อีซี-ซีล ออกจากถุงพลาสติก ใช้มือบีบและปั้น อุดลงร่องต่างๆ ที่ทำความสะอาดแล้ว

อัตราการใช้งาน

อัตราการใช้งานของ ดร.ฟิคสิท อีซี-ซีล เป็นกิโลกรัมต่อความยาวร่อง 1 เมตร

	5	0.045					
	10	0.09	0.18				
	15	0.13	0.26	0.32			
Joint Depth (mm.)	20	0.18	0.35	0.53	0.70		
	25	0.22	0.44	0.66	0.88	1.09	
	30	0.26	0.53	0.80	1.05	1.32	1.60
		5	10	15	20	25	30
		Joint Width (mm.)					

Dr.Fixit Easi-Seal

ดร.ฟิซิท อีซี-ซีล



วัสดุยารอยหรืออุดรอยต่อชนิดเย็น (ประเภทใช้มือปั้นแล้ววางในร่อง)

Technical Information

Properties	Standard Method	Results
ลักษณะ		ยางสีดำ
ความหนาแน่น 30 °ซ กก./ลิตร		1.7
อุณหภูมิ (°ซ)		0-55 °ซ
การเจาะ 25 °ซ (0.1 มม.)	(ASTM D217)	<100
อัตราการไหล 60 °ซ 5 ซม. (มม.)	(ASTM D1190)	<5
การทดสอบการทนน้ำ		ทนทานต่อน้ำได้ดี
การทดสอบการทนสารเคมี		ทนแอลกอฮอล์, ทนต่าง ต่ำ/ทนกรดต่ำ / ไม่ทน น้ำมัน.

การทำความสะอาดเครื่องมือ

- การทำความสะอาดเครื่องมือให้ทำการล้างด้วยน้ำมันก๊าดหรือน้ำมันสน

อายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์

- เก็บในภาชนะที่ปิดสนิทในที่ร่ม อายุการเก็บไม่เกิน 1 ปี

ขนาดบรรจุ

- กล่อง 25 กิโลกรัม

ความปลอดภัยในการใช้งาน

- ผลิตภัณฑ์นี้ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ผลิตภัณฑ์อื่นๆของ ดร.ฟิซิท

- วัสดุกันซึม
- ระบบงานซ่อมแซม
- วัสดุอุดยาแนวรอยต่อ
- น้ำยาผสมคอนกรีตและรอยต่อ
- วัสดุเคลือบพื้นผิว
- วัสดุปกป้องผิว
- เกร้าท์และวัสดุเจาะเสียบเหล็ก
- กระเบื้องและวัสดุยึดประสาน



Pidilite Bamco Limited

(A group company of Pidilite Industries Ltd.)
699 Modernform Tower 15 FL., Srinakarin Rd.,
Suan Luang, Bangkok 10250, THAILAND.
T +662 722-8535 F +662 722-8381
website www.pidilitebamco.com
E-mail sales@pidilitebamco.com

DISCLAIMER The product information & application details given by the company & its agents has been provided in good faith & meant to serve only as a general guideline during usage. Users are advised to carry out tests & take trials to ensure on the suitability of products meeting their requirement prior to full scale usage of our products. Since the correct identification of the problems, quality of other materials used and on-site workmanship are factors beyond our control, there are no expressed or implied guarantee / warranty as to the results obtained. The Company does not assume any liability or any consequential damage for unsatisfactory results, arising from the use of our products.