



บริษัท ทีเอสไอ พีที แอนด์ คอนเวเยอร์ จำกัด
TSI PT AND CONVEYOR LTD., CO.



// ONE BRAND // ONE SOURCE // ONE SYSTEM

CEMENT PC-4

CHC - FREE

CEMENT PC-4 จาก REMA TIP TOP REMA TIP TOP ใช้งานร่วมกับน้ำยาเร่งแข็ง HARDENER E-40 มีคุณสมบัติเด่นดังนี้:

- สูตรปลอดภัย (TRICHLORETHYLENE-FREE) ปราศจากสารประกอบไตรคลอโรเอทีลิน ทำให้ปลอดภัยต่อตัวช่างผู้ใช้งานและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
- รอยต่อทนทานสูง พัฒนามาเพื่อการต่อประสาน (SPlicing) สายพานลำเลียงเนื้อ PVC โดยเฉพาะ ให้รอยต่อที่เหนียว แน่น และรับแรงดึงได้ดี
- ซ่อมแซมนอกประสงค์ สามารถใช้ซ่อมแซม ปะ หรือปูทับ วัสดุที่เป็นแผ่น PVC ชนิดอ่อน (SOFT PVC) และแผ่นโพลียูรีเทน (PU) ได้อย่างแนบสนิท

ข้อมูลจำเพาะของสินค้า

สี	คำ
โพลีเมอร์พื้นฐาน	โพลียูรีเทน (PU) มาตรฐาน DIN ISO 1629
ตัวทำละลาย	เอทิลเมทิลคีโตน
ความหนาแน่น	0.83 กรัม/ลูกบาศก์เซนติเมตร
อายุการเก็บรักษา	2 ปี เมื่อจัดเก็บในภาชนะบรรจุเดิมที่ปิดสนิท และเป็นไปตามมาตรฐาน DIN 7716 (อุณหภูมิ 25 องศา ในที่แห้ง)

ข้อแนะนำในการใช้งาน

การผสม	ผสมกาว CEMENT PC-4 ปริมาณ 350 G. เข้ากับสารทำให้แข็ง HARDENER E-40 ในอัตราส่วนปริมาณ 15 G
อายุการใช้งานหลังผสม	ใช้งานภายในระยะเวลา 2 ชั่วโมง หลังจากผสมส่วนประกอบทั้งสองส่วนเข้าด้วยกัน
ระยะเวลาแห้งตัวเพื่อ แรงยึดเกาะสูงสุด	ปล่อยให้กาวที่ทารอบแรกแห้งสนิท อย่างน้อย 1 ชั่วโมง ก่อนเริ่มทำการรอบที่สอง หลังจากทำการรอบที่สองลงไปแล้ว ต้องรอให้ตัวทำละลายระเหยออกไปบางส่วน จนกาวแห้งหมาดๆ (เช็คโดยใช้หลังนิ้วแตะแล้วรู้สึกเหนียวหนึบแต่กาวไม่ติดนิ้วขึ้นมา) ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการประกบชิ้นงานเข้าหากัน
เวลาเซ็ดตัว ชิ้นต่ำก่อนใช้งาน	หลังจากประกบและรีดไล่ลมเสร็จแล้ว ต้องปล่อยให้รอยต่อพักตัวและแห้งตัวเต็มที่ อย่างน้อย 6 ชั่วโมง (และควรหาของหนักกดทับไว้ถ้าทำได้) ก่อนที่จะนำสายพานไปเดินเครื่องหรือรับแรงดึงหนักๆ
ลักษณะการใช้งาน	งานต่อประสานแบบเย็นและการซ่อมแซมสายพานลำเลียง PVC งานซ่อมแซมชิ้นงานหรือผลิตภัณฑ์ PVC ชนิดอ่อน งานยึดติดและประสานวัสดุโพลียูรีเทน (PU)
ปริมาณการใช้งาน ต่อการทาหนึ่งรอบ	พื้นผิวต้องแห้งสนิท ปราศจากสารเคมี ไขมัน น้ำมัน พื้นผิว PVC/โพลียูรีเทน: ขัดผิวให้ทั่ว ใช้แปรงลวดกลมหมุน สำหรับผลิตภัณฑ์ PVC ชนิดผิวนางให้ใช้กระดาษทรายขัด (ห้ามปล่อยให้มีความชื้นหรือมีน้ำขังในร่องรอย) พื้นผิวไม้: ขัดเศษ PVC ที่เหลืออยู่ออกจนเรียบเสมอกัน ขัดผิวผ้าใบเบาๆ และเช็ดฝุ่นที่ เกิดจากการขัดออกโดยไม่ใช้ของเหลวใดๆ
ปริมาณการใช้งาน ต่อการทาหนึ่งรอบ	350 กรัม / 0.88 ตารางเมตร



CEMENT PC-4 (5320352)

คุณสมบัติ

- ✓ ระยะเวลาเปิดหน้ากาวนาน (OPEN TIME)
- ✓ ทนต่อแรงกระชาก แรงบิด และการดึงยึดขณะสายพานเคลื่อนที่
- ✓ ให้แรงยึดเกาะรอยต่อสูงมาก (รอยประสานแน่น ไม่หลุดร่อนง่าย)
- ✓ ได้มาตรฐานความปลอดภัยระดับสากลตามข้อกำหนด REACH (ปลอดภัยต่อผู้ใช้งานและสิ่งแวดล้อมในระยะยาว)
- ✓ ประสิทธิภาพการยึดติดดีเยี่ยม (กาวจับเกาะเนื้อผิววัสดุได้แน่นสนิท)
- ✓ คุณภาพผลิตภัณฑ์ผ่านการทดสอบและใช้งานจริงจากหน่วยงาน (ได้รับการยอมรับในอุตสาหกรรม)
- ✓ ใช้งานง่าย ทาสสะดวก ไม่ซับซ้อน
- ✓ การันตีคุณภาพมาตรฐานระดับโลกจากแบรนด์ REMA TIP TOP
- ✓ คำนวณต่อปริมาณการใช้งาน (ทาได้พื้นที่มาก ค่าต่อการใช้งาน)

บริษัท ทีเอสไอ พีที แอนด์ คอนเวเยอร์ จำกัด

41/7 หมู่ที่ 4 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

โทร. 065-384-5467, 098-549-1527 E-Mail : admin@tsipt.com

ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสายพานลำเลียง
จำหน่ายสายพานลำเลียงยางดำและอุปกรณ์ครบวงจร
www.tsipt.com , www.จำหน่ายสายพานลำเลียง.com

