



บริษัท ทีเอสไอ พีที แอนด์ คอนเวเยอร์ จำกัด
TSI PT AND CONVEYOR LTD., CO.



// ONE BRAND // ONE SOURCE // ONE SYSTEM



SOLUTION HL-TNL4

SOLUTION HL-TNL4 จาก REMA TIP TOP REMA TIP TOP

กาวยาประสานส่วนประกอบเดียว ที่มีส่วนผสมหลักเป็นยางธรรมชาติ

- ผลิตภัณฑ์นี้ออกแบบมาให้เหมาะสมเป็นพิเศษสำหรับ งานต่อร้อน และ งานซ่อมร้อน
- ใช้ได้กับยางหน้าสายพานเกรดมาตรฐาน (STANDARD: DIN X, Y, W), ยางเกรดทนไฟ/ทนวงไฟ (K QUALITY) และยางเกรดทนความร้อน (HR QUALITY - ทนได้สูงสุดประมาณ 110°C ช่วงสั้นๆ ได้ถึง 130°C)
- ทนต่อสภาวะอุณหภูมิหน้างานได้ดี และมีอัตราการ COVERAGE ต่อพื้นที่สูง ช่วยประหยัดปริมาณการใช้น้ำยา
- ให้แรงยึดเกาะสูงตั้งแต่นำเข้าเตาอัดความร้อน (VULCANIZING PRESS) ช่วยลดโอกาสเกิดการร่อน/แยกชั้นของผ้าใบ (DELAMINATION)

ข้อมูลจำเพาะของสินค้า

สี	ดำ
ความหนาแน่น	0.75 กรัม/ลูกบาศก์เซนติเมตร
ความหนาแน่น	0.80 กรัม/ลูกบาศก์เซนติเมตร
อายุการเก็บรักษา	2 ปี เมื่อจัดเก็บในภาชนะบรรจุเดิมที่ปิดสนิท และเป็นไปตามมาตรฐาน DIN 7716 (อุณหภูมิ 25 องศา ในที่แห้ง)

ข้อแนะนำในการใช้งาน

งานต่อร้อนสายพาน	ใช้ทาหลังบนชั้นผ้าใบ (FABRIC PLIES) ที่ปักขึ้นตอนแล้ว เพื่อสร้างแรงยึดเกาะระหว่างยางดิบ (UNCURED TIE GUM / COVER RUBBER) กับผ้าใบหรือตัวสายพาน
รองรับเกรดยาง	ใช้ได้กับยางหน้าสายพานเกรดมาตรฐาน, ยางเกรดทนไฟ และยางเกรดทนความร้อน (ทนได้สูงสุดประมาณ 110°C ช่วงสั้นๆ ได้ถึง 130°C)
ข้อกำหนดสภาวะแวดล้อมในการทำงาน	อุณหภูมิหน้างาน: ควรใช้งานที่อุณหภูมิระหว่าง +10°C ถึง +45°C ความชื้นสัมพัทธ์: ไม่เกิน 85% ความสะอาดและความแห้ง: พื้นผิวสายพานต้องสะอาด ไม่มีคราบน้ำมัน ผุ่น แห้งสนิทก่อนทา (หากมีความชื้นสะสม อาจทำให้เกิดการร่อน/แยกชั้นระหว่างอบร้อนได้)
ระยะเวลาการทาและการแห้งตัว	การทารอบแรก: หลังจากทาบนชั้นผ้าใบหรือยางแล้ว ปล่อยให้แห้งอย่างน้อย 30 นาที การทารอบสอง: (ถ้ามี) ใช้เวลาแห้งประมาณ 30 นาที (ที่อุณหภูมิห้อง ~20°C) หมายเหตุ: เวลาในการแห้งอาจปรับเปลี่ยนตามสภาพอากาศ ความชื้น และการถ่ายเทของอากาศบริเวณหน้างาน
ปริมาณการใช้งานต่อการทาหนึ่งรอบ	ปริมาณการทารอบที่ 1 (FIRST COAT): ประมาณ 150 กรัม ต่อ 1 ตารางเมตร ปริมาณการทารอบที่ 2 (SECOND COAT): ประมาณ 120 กรัม ต่อ 1 ตารางเมตร การเตรียมน้ำยา: ต้อง คน/เขย่าน้ำยาให้เข้ากันอย่างทั่วถึง (STIR THOROUGHLY) ทุกครั้งก่อนเริ่มเปิดใช้งาน
เทคนิคและวิธีการทา	แปรงที่ใช้: แนะนำให้ใช้ แปรงขนสั้นและแข็ง (SHORT-BRISTLED BRUSH) ลักษณะการทา: ไม่ควรทาแค่แนวผิวภายนอก แต่ต้อง นวดและขัดน้ำยาแน่นๆ ให้เนื้อน้ำยาแทรกซึมลงไปในเรื่องชั้นผ้าใบและรอยสกรูอย่างทั่วถึง ต้องทาครอบคลุมพื้นที่รอยต่อทั้งหมด รวมถึงบริเวณพื้นที่ทับซ้อน



SOLUTION HL-TNL4 (538 1157)

คุณสมบัติ

- ✓ ทนต่อแรงกรรขาก แรงบิด และการดึงยึดของสายพานเคลื่อนที่
- ✓ ให้แรงยึดเกาะรอยต่อสูงมาก (รอยประสานแน่น ไม่หลุดร่อนง่าย)
- ✓ ได้มาตรฐานความปลอดภัยระดับสากลตามข้อกำหนด REACH (ปลอดภัยต่อผู้ใช้งานและสิ่งแวดล้อมในระยะยาว)
- ✓ ประสิทธิภาพการยึดติดดีเยี่ยม (การจับเกาะเนื้อผิววัสดุได้แน่นสนิท)
- ✓ ความคุ้มค่าและการใช้งาน คุ้มค่าต่อปริมาณการใช้งาน
- ✓ ใช้งานง่าย ทาสะดวก ไม่ซับซ้อน
- ✓ การันตีคุณภาพมาตรฐานระดับโลกจากแบรนด์ REMA TIP TOP
- ✓ คุ้มค่าต่อปริมาณการใช้งาน (ทาได้พื้นที่มาก คุ้มค่าต่อการใช้งาน)



บริษัท ทีเอสไอ พีที แอนด์ คอนเวเยอร์ จำกัด

41/7 หมู่ที่ 4 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

โทร. 065-384-5467, 098-549-1527 E-Mail : admin@tsipt.com

ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสายพานลำเลียง
จำหน่ายสายพานลำเลียงยางดำและอุปกรณ์ควบคบบางจอร์
www.tsipt.com , www.จำหน่ายสายพานลำเลียง.com